

Belmont®



WŁAŚCIWOŚCI

Emisja substancji lotnych w powietrzu*: klasa A+



Bez zapachu



Klasyfikacja anty-ogniowa C_{fl}S1 (atest dostępny na życzenie)



Certyfikat EC1R



Wyjątkowo odporny na wzmożony ruch



Doskonałe właściwości wypełniające



Szybko schnie



Nie żółknie i zachowuje naturalny odcień drewna



ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do lakierowania drewnianych powierzchni w miejscach narażonych na intensywną eksploatację bez uciążliwych zapachów: w sklepach, szkołach, budynkach administracyjnych, biurach, itp.



Do nakładania bezpośrednio na drewno w 3. warstwach bądź w 2. na lakiery podkładowe PRIM'SEALER lub S.O. SŁABY ZAPACH



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- **BELMONT® BLANCHON** jest dwuskładnikowym lakierem do parkietów na bazie żywic poliuretanowych w fazie wodnej. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami technicznymi, a jego składniki sprawiają, że odpowiada nawet najbardziej surowym kryteriom ekologicznym, dbającym o człowieka i otaczające go środowisko (minimalna* zawartości LZO⁽¹⁾). **BELMONT® BLANCHON** został oznaczony niemieckim znakiem jakości GEV-EMICODE® EC1R, który jest przyznawany najbardziej ekologicznym systemom do wykańczania wnętrz.
- **BELMONT®** został opracowany na żywicach najlepszej jakości, wspomaganym KOMPLEKSEM WĘGLOWYM WZBOGACONYM WŁÓKNAMI CERAMICZNYMI i specjalnie dobranych pod kątem uzyskania najlepszych parametrów odporności na ścieranie, zarysowania i agresję chemiczną (środki czystości, środki do dezynfekcji, alkohol, wino, kawę, herbatę, atrament itp.).
- Bezzapachowy **BELMONT®** posiada specyficzny poliuretanowy, wodorozcieńczalny utwardzacz – składnik B (nie może być porównywany do środka sieciującego) i pozwala na łatwe i praktyczne nakładanie.
- **BELMONT®** może być nakładany na wszystkie powszechnie stosowane gatunki drewna (buk, orzech i rzadkie gatunki; należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON).
- Dzięki zawartości żywic nowej generacji **BELMONT®** jest nieczuły na promienie U.V. i nie żółknie. Jego jasny odcień chroni i podkreśla naturalny rysunek słojów i barwę drewna.
- **BELMONT®** jest dostępny w 2 bezbarwnych aspektach: satynowy i mat.

(1) wg Dyrektywy Europejskiej 2004/42/WE

*Informacje na temat poziomu emisji lotnych związków organicznych wewnątrz pomieszczeń, działających bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w skali od klasy A+ (bardzo niskie emisje) do klasy C (wysoka emisja).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycyklinować powierzchnię starego bądź nowego parkietu: zeszlifować do „surowego drewna” papierem ściernym (granulacja 24 albo 36), wyrównać powierzchnię papierem o granulacji 50 lub 60 i na koniec wygładzić papierem ściernym o granulacji 100 albo 120 (patrz ZAŁĄCZNIK*, strona 2, szczegóły dotyczące szlifowania parkietu).
- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować detergentów lub środków wybielających).
- Przy parkietach klejonych zaleca się zastosować preparat PRO FILLER BLANCHON (wypełniacz szczelin z serii AQUA) lub WYPEŁNIACZ SZCZELIN BLANCHON, które naprawią ubytki zawsze „pod kolor” (patrz Karty Techniczne tych produktów).

Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.

Barwienie

- Parkiety wyszlifowane do „surowego drewna” mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTE™ 2K BLANCHON. Po wyschnięciu bejcy, nałożyć 3 warstwy **BELMONT®** bezpośrednio na drewno (lub 1 warstwę PRIM'SEALER BLANCHON i 2 warstwy lakieru **BELMONT®**). Bejca AQUATEINTE™ 2K umożliwia zastosowanie kompletnego systemu aplikacji w fazie wodnej „bejca + podkład + lakier”, bez konieczności wcześniejszego „blokowania” bejcy przy pomocy tradycyjnego lakieru podkładowego na bazie rozpuszczalników.
- Wyszlifowane parkiety („surowe drewno”) można również zabarwić stosując BEJCĘ DO PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory podstawowe albo kolory pastelowe) lub POSTARZACZ DO DREWNA BLANCHON (odcienie pozytywne). W tym przypadku, po wyschnięciu preparatu barwiącego, nałożyć jedną warstwę lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH BLANCHON (w tym konkretnym przypadku nie używać lakieru podkładowego PRIM'SEALER). Następnie nałożyć lakier **BELMONT®**.
- Aby nie uszkodzić koloru podłoża, nie należy matować zabarwionej powierzchni lecz dopiero pierwszą warstwę wykończeniową. Wskazane jest wręcz zmatowienie powierzchni drobnopiętnym papierem ściernym dopiero przed nałożeniem ostatniej warstwy lakieru.

Lakiery podkładowe

- Można stosować jako pierwszą warstwę lakiery podkładowe BLANCHON: PRIM'SEALER lub S.O. SŁABY ZAPACH (patrz Karty Techniczne tych produktów).
- Użycie bezzapachowego lakieru podkładowego PRIM'SEALER zapewni komfort pracy podczas lakierowania parkietu. Barwa drewna uzyskana przy zastosowaniu pierwszej warstwy lakieru podkładowego PRIM'SEALER jest identyczna jak ta uzyskana dzięki lakierowi **BELMONT®** nałożonemu bezpośrednio na drewno.
- Zastosowanie lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH pozwala na szybkie zakończenie pracy i nadaje drewnu ciepłą, naturalną barwę, wydobywając jego pierwotną odcień. Jest on niezbędny do zablokowania powierzchni zabarwionej BEJCĄ DO PARKIETÓW i POSTARZACZEM DO DREWNA (odcienie pozytywne).

SPOSÓB UŻYCIA

Mieszanie

- Dobrze wstrząsnąć składnikami A i B przed przygotowaniem mieszanki.
- Wymieszać dokładnie LAKIER **BELMONT®** (składnik A) z UTWARDZACZEM **BELMONT®** (składnik B) tuż przed użyciem. Dozowanie składnika B: 1 część na 9 części lakieru **BELMONT®** - składnik A (objętościowo).
- Starannie wymieszać natychmiast po wlewniu UTWARDZACZA do LAKIERU (w kuwecie, przy użyciu szpachelki zamiast narzędzi do aplikacji preparatu). Wykorzystać mieszalinę w ciągu 90 minut.
- Nie rozcieńczać. UWAGA: **BELMONT®** jest dostarczany w specjalnym opakowaniu (dający się oddzielić karton), które umożliwia łączenie obu składników w kartonie-kuwecie wyścielanym workiem foliowym, a następnie służy do aplikacji mieszanki.

Lakierowanie

- Nie lakierować powierzchni w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności względnej przekraczającej 85% (przestrzegać obowiązującej dokumentacji technicznej). Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w lakierowanych pomieszczeniach.
- Nanosić 3 równomierne i obfite warstwy lakieru **BELMONT®** bezpośrednio na drewno za pomocą wałka (z krótkim włosiem) lub 2 warstwy na wybrany lakier podkładowy (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI). Uwaga: lekko „mleczne” zabarwienie płynnego lakieru zanika podczas schnięcia.
- Po wyschnięciu pierwszej warstwy, zaleca się delikatnie zmatować powierzchnię monoszlifką (tarcza drobnopiętna) i odkurzyć.
- Matowienie jest niezbędne w przypadku, gdy przekroczono 24 godziny między nakładaniem 2 warstw: jest to naturalna konsekwencja wyjątkowej szybkości twardnienia lakieru.

Blanchon

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu dokładnie przemyć wodą. Nie używać ponownie zużytego opakowania.
- Należy chronić środowisko:
 - Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
 - Oplukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. użytą wodę pozostawić do odparowania.
 - Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika.
 - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
 - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
 - Aby poznać zasady usuwania i gromadzenia odpadów należy zwrócić się do władz lokalnych.
 - Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE

- Pyłosuchość: 45 minut w normalnych warunkach.
- Schnięcie „matowienie/pokrywanie”: 6 godz. w normalnych warunkach.
- Nie przekraczać 24 godz. między nakładaniem poszczególnych warstw.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 24 godzinach w normalnych warunkach.
- Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych dni zachować kilka środków ostrożności. Przez pierwsze 10 dni nie przykrywać (plandekami ochronnymi) i nie układać dywanów na polakierowanym parkiecie. Nie przesuwaj ciężkich mebli. Odkurzać za pomocą odkurzacza lub miotły (nie stosować wilgotnych ścierek).
- Następnie: umieścić odpowiednie zabezpieczenia (z filcu) pod nogami krzeseł i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na polakierowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki).

WYDAJNOŚĆ

- 10 m² z 1L na jedną warstwę.

PRZECHOWYWANIE

- BELMONT® (składnik A): chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).
- BELMONT® (składnik B): odporny na mróz.
- Dobrze zamknąć opakowania obu składników po zakończeniu pracy. WAŻNE: zaleca się wytarcie kołnierza butelki utwardzacza, aby produkt nie skleił nakrętki.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- BELMONT® ułatwia pielęgnację drewnianych parkietów, podłóg i schodów.
- Odkurzać regularnie przy użyciu odkurzacza albo miotły.
- Od czasu do czasu, przetrzeć na mokro przy użyciu miotły dobrze odcisniętej z nadmiaru wody. Miejscowe zabrudzenia i plamy można z łatwością usunąć używając środków LAGOON® BLANCHON, CLEANER LISABRIL™ BLANCHON albo neutralnego detergentu (w normalnym stężeniu).
- WAŻNE: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 10 dni, po dokładnym wyschnięciu lakieru BELMONT®.
- NIE UŻYWAĆ: monoszlifierki, mopa z frędzlami, silikonowych nabyśzczaczy, produktów z amoniakiem oraz detergentów ściągających itd., tzn. wszystkich produktów i narzędzi mogących nadać połysk i powodować poślizg.
- Parkiety polakierowane lakierem BELMONT® i poddane dużemu natężeniu ruchu, należy konserwować środkami takimi jak: PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR BLANCHON lub PROTECTOR Mat - MÉTAMAT® BLANCHON oraz CLEANER LISABRIL™ (patrz Karty Techniczne tych produktów). Częstotliwość tej konserwacji będzie zależała od natężenia ruchu w pomieszczeniach.

RENOWACJA

- W przypadku renowacji parkietu pokrytego starym lakierem, należy starannie wycyklinować powierzchnię i nałożyć lakier BELMONT® na surowe drewno (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I ZAŁĄCZNIK®).

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	LAKIER DO PARKIETÓW, PODŁÓG I SCHODÓW
TYP ŻYWIC	Składnik A: poliuretanowe w fazie wodnej Składnik B: poliuretanowe wodorozcieńczalne
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 6a2
GĘSTOŚĆ MIESZANINY	1,03 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
LEPKOŚĆ	Składnik A: 110 – 130 cP w zależności od odcienia (BROOKFIELD) Składnik B: 400 cP (BROOKFIELD)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesć się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (KDB) (dostępnych na stronie www.blanchon.com lub www.quickfds.com)
MIESZANIE I KATALIZA	9 części lakieru BELMONT® (składnik A) + 1 część utwardzacza BELMONT® (składnik B)
MATOWIENIE - POKRYWANIE	6 godz. w normalnych warunkach
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE TABER	Utrata masy: 20 mg (koła ścierne CS 10, 1000 obrotów, 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	> 50 cm (przebijak 400 g) (wg NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	Ołówek 7H
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonała na: olej roślinny, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po około 20 dniach schnięcia, wg NF T 30053). Nie stosować produktów z amoniakiem.

*ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
- Wyczyszczyć i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
- Wygładzanie powierzchni monoszlifierką z tarczami ściernymi (100 lub 120) udoskonali przygotowanie parkietów, zwłaszcza o ułożeniu naprzemiennym: szachownicą, jodełka „grot strzały”, jodełka „zig-zag”, jodełka francuska, itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b'd'y b'édnego użycia jej materiałów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413



BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France
- Tél.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Internet: www.blanchon.com