



## Pflege-Öl

Olej pielęgnacyjny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych, z dodatkiem rozpuszczalnika




| Kolor                      | Formy dostawy     |                   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            | Ilość na palecie  | 672               | 200               | 96                |
|                            | Jedn. opak.       | 3 x 0,75 l        | 2 x 2,5 l         | 2 x 5 l           |
|                            | Rodzaj opakowania | pojemnik blaszany | pojemnik blaszany | pojemnik blaszany |
|                            | Kod opakowania    | 01                | 03                | 05                |
|                            | Nr art.:          |                   |                   |                   |
| daglezja                   | 2645              | ■                 | ■                 | ■                 |
| bezbarwny                  | 2652              | ■                 | ■                 | ■                 |
| teak                       | 2653              | ■                 | ■                 | ■                 |
| modrzew                    | 2654              | ■                 | ■                 | ■                 |
| bangkirai                  | 2655              | ■                 | ■                 | ■                 |
| kolory niestandardowe*     | 2656              |                   | ■                 | ■                 |
| *minimalne zamówienie: 5 l |                   |                   |                   |                   |

### Zużycie

Zależnie od nasiąkliwości drewna 60 - 80 ml/m<sup>2</sup> na jedną warstwę



### Obszary stosowania



- Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
- Do elementów budowlanych nie zachowujących wymiaru i zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie
- Do drewnianych mebli ogrodowych i tarasów
- Do drewna tekowego, bangkirai, massaranduby, iroko, dębu, modrzewia i daglezji
- Do drewna termizowanego
- Do konglomeratów drewniano-polimerowych, bambusa, resysty polecamy nasz WPC-Imprägnier-Öl



## Właściwości



- Działa hydrofobizująco
- Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
- Chroni drewno przed wyschnięciem
- Warianty pigmentowane chronią drewno przed szarzeniem
- Intensywne kolory
- Łatwa obróbka
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki

## Dane techniczne produktu

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Spoiwo                                   | olej lniany            |
| Gęstość (20 °C)                          | 0,85 g/cm <sup>3</sup> |
| Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 | > 17 s w temp. 20 °C   |
| Zapach                                   | charakterystyczny      |
| Stopień połysku                          | mat                    |

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

## Certyfikaty

- Farbtonkarte
- DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"

## Informacje dodatkowe

- Verarbeitung von ölbasierten Produkten im Tuchauftrag

## Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- Impregnat gruntujący do drewna\* (2046)
- Holz-Tiefenreiniger (2640)
- Holz-Entgrauer (2641)
- Grünbelag-Entferner\* (0676)

\* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.  
Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!

## Przygotowanie pracy

- **Wymagania wobec podłoża**  
Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar w ograniczonym zakresie i niezachowujące wymiaru: maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%
- **Przygotowania**  
Aby uniknąć wydłużenia się procesu schnięcia w przypadku drewna bogatego w garbniki, przed pierwszą aplikacją drewno powinno być przez kilka tygodni poddane wietrzeniu lub zostać umyte środkiem Holz-Tiefenreiniger.  
Brud, tłuszcz oraz stare powłoki należy całkowicie usunąć za pomocą środka Holz-Tiefenreiniger.  
Zszarzałe powierzchnie drewna należy oczyścić za pomocą środka Holz-Entgrauer.  
Glony należy usunąć środkiem Grünbelag-Entferner\*.  
Drewno stosowane na otwartej przestrzeni, wymagające ochrony przed sinizną i zgnilizną, należy uprzednio zaimpregnować produktem Remmers Holzschutz-Grund\*

## Sposób stosowania



### Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Materiał starannie rozmieszać.  
Malować pędzlem.



W miarę możliwości podczas pierwszej aplikacji deski tarasowe należy pomalować ze wszystkich stron.  
Materiał nakładać za pomocą pędzla do lazur, ławkowca lub ścierek bawełnianych, zgodnie z układem włókien drewna.  
Po upływie 30 minut niewchłonięty materiał zdjąć za pomocą suchego pędzla lub ściereki.  
Po wyschnięciu (około 12 godzin) nanieść drugą warstwę.  
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

## Wskazówki wykonawcze



Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.  
W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.  
Wersja bezbarwna nie chroni przed promieniowaniem UV (a więc przed szarzeniem drewna), dlatego nie nadaje się do stosowania na powierzchniach narażonych na bezpośrednie zwietrzanie. Jeśli bezbarwna powłoka pożądana jest na elementach stosowanych na otwartej przestrzeni, to należy ją wielokrotnie nakładać i regularnie pielęgnować.  
W strefie bezpośredniego zwietrzania niezbędne jest odświeżanie powłoki co najmniej raz w roku.  
Kolory są dopasowane do danego gatunku drewna, można je jednak bez problemu zastępować na innych gatunkach. Kolor będzie się wówczas oczywiście różnił od zawartego we wzornikach.  
Niebezpieczeństwo samozapłonu  
Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ściereki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

### ■ Schnięcie

Pyłosuchość powłoki osiąga po upływie ok. 4 godz.  
Do nakładania następnych powłok nadaje się po ok. 12 godz.

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.  
Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

### ■ Rozcieńczanie

Materiał gotowy do stosowania

## Wskazówki

W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne powłoki może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych stojów drzew, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. W tym miejscu należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych na konserwację i renowację. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (P80). W przypadku tych rodzajów drewna, w wersji po przetarciu, należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między przeglądami i renowacjami.

## Narzędzia / czyszczenie




pędzle do lazur, ławkowce, ściereki bawełniane

Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć środkiem Verdünnung & Pinselreiniger.  
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.



## Przechowywanie / trwałość

W oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 5 lat.



## Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

## Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

## Rozporządzenie o produktach biobójczych

\* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!

## VOC w myśl dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)

Wartość graniczna wyznaczona dla tego produktu przez UE (kat. A/f): maks. 700 g/l (2010)  
Ten produkt zawiera < 700 g/l VOC

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność