

Impregnuje
i barwi jedną
warstwą

Wysoka odporność

■
Doskonałe
pokrywanie
powierzchni.

■
Trwale zabezpiecza
przed kurzem
i wilgocią

■
Doskonałe komponuje
się z POSTARZACZEM
DODREWNA

■
Zapewnia niezliczone
efekty dekoracyjne

■
Stosowany
w jednej warstwie*

■
Bardzo łagodny
zapach

■
Łatwa pielęgnacja i
szybka renowacja

Solid'Oil™ Olej woskujący high solid



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- **SOLID'OIL™ BLANCHON** jest olejem woskującym do impregnacji wszystkich rodzajów parkietów oraz drewnianych podłóg, wewnątrz pomieszczeń (nie nadaje się do użytku na zewnątrz).
- **HIGH SOLID:** doskonale pokrywa powierzchnie, a słabe odparowywanie rozpuszczalników sprawia, że jego użycie jest łatwe i przyjemne.
- **SOLID'OIL™** jest gotowy do użycia. Można dodatkowo zastosować specjalny utwardzacz aby:
 - przyspieszyć schnięcie
 - i/lub w przypadku aplikacji na parkiety o wysokim stopniu eksploatacji (ERP)
- **SOLID'OIL™** nadaje naturalną ciepłą barwę i tradycyjny matowy aspekt naolejowanej powierzchni.
- Specjalna formuła oleju **SOLID'OIL™** tworzy z włóknami drewna idealne połączenie, jednocześnie odżywia drewno, impregnuje i zabezpiecza przed kurzem i wilgocią, nadając mu specyficzny charakter.
- **SOLID'OIL™** można stosować na wszystkie rodzaje drewna europejskiego i większość drzew egzotycznych (w przypadku drewna charakteryzującego się trudnościami w schnięciu, takiego jak ipe, iroko, itd., należy odnieść się do § SPOSÓB UŻYCIA).
- Naolejowane parkiety cieszą się wysoką łatwością regeneracji i w przypadku intensywnej eksploatacji wymagają regularnej konserwacji (patrz § PIELĘGNACJA).
- **SOLID'OIL™** jest dostępny w 8 podstawowych kolorach, które po wymieszaniu pozwalają uzyskać szeroką gamę odcieni, począwszy od naturalnego po głęboką czerń, poprzez liczne odcienie drewna i bogatą paletę kolorów szarych.

* Dzięki wysokiemu stężeniu, wystarczy już jedna warstwa oleju **SOLID'OIL™** aby zaimpregnować większość podłoży z drewna twardego. W przypadku drewna miękkiego i wyjątkowo chłonnego konieczne będzie nałożenie 2 warstw.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycyklinować powierzchnię starej bądź nowej podłogi: przeszlirować do „surowego drewna” papierem ściernym (granulacja 24 albo 36), wyrównać powierzchnię papierem o granulacji 50 lub 60 i na koniec wygładzić papierem ściernym o granulacji 100 albo 120 (patrz ZAŁĄCZNIK *, strona 2, szczegółowe informacje dotyczące szlifowania parkietu).

WAŻNE: Najciekawsze efekty uzyskuje się na wyszczotkowanym drewnie.

Aby uzupełnić ubytki (dziury, szczeliny), przed ostatecznym szlifowaniem, zastosować **PRO FILLER BLANCHON** (wypełniacz szczelin AQUA), **WYPEŁNIACZ SZCZELIN BLANCHON** lub **KIT DO DREWNA BLANCHON**, (patrz Karty Techniczne tych produktów).

- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować detergentów lub środków wybielających). Odtłuścić powierzchnię z drewna egzotycznego przy użyciu **ROZCIENIACZNIKA SYNTILAC BLANCHON** lub acetonu.

Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę **BLANCHON**.

Barwienie i efekty dekoracyjne

- Parkiety wyszlifowane do „surowego drewna” mogą być barwione bejcą do drewna **AQUATEINTE™ 2K BLANCHON**, **BEJCĄ DO PARKIETÓW BLANCHON** (odcienie drewna, kolory podstawowe albo kolory pastelowe) lub **POSTARZACZEM DO DREWNA BLANCHON** (odcienie pozytywne). Po wyschnięciu, nałożyć 1 warstwę specjalnego podkładu **PRIM'OLEJ™(1)** **BLANCHON**. W przypadku jasnego drewna należy uwzględnić ocieplenie barwy drewna, wywołane obecnością żywic. Definitywny odcień będzie widoczny dopiero po nałożeniu warstwy podkładu **PRIM'OLEJ™(1)** (w razie konieczności wykonać test w słabo widocznym miejscu).
- Najciekawsze efekty otrzymuje się na wyszczotkowanej powierzchni drewna, uprzednio «postarzonego» lub zabarwionego **POSTARZACZEM DO DREWNA**.

WAŻNE: należy wyjątkowo starannie, dokładnie i regularnie pielęgnować powierzchnie zabarwione olejem woskującym **SOLID'OIL™** w różnych odcieniach (lub uprzednio barwione), aby jak najdłużej zachować efekty dekoracyjne oraz uzyskać barwę drewna, która może zmieniać się w zależności od stopnia eksploatacji powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

- **SOLID'OIL™** jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczenia. Aby uzyskać szczególnie trwałe podłoże i przyspieszyć schnięcie, można dodać do oleju **UTWARDZACZ SOLID'OIL™** w proporcjach 1 do 5 (tzn. 20% **UTWARDZACZA** na 100% oleju **SOLID'OIL™**). Maksymalny czas przechowywania mieszanki wynosi 1h30 min.
- Dokładnie wstrząsnąć pojemnik przed użyciem.
- Nie impregnować parkietu w temperaturze poniżej 12°C. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w kontakcie z oparami rozpuszczalników.
- Nałożyć warstwę **SOLID'OIL™** za pomocą ławkowca, wałka z krótkim włosiem lub szpachli zgodnie z ułożeniem włókien drewna.
- Powoli wypolerować powierzchnię używając monoszlifierki z beżowym padem. Pozwoli to wyrównać nałożoną warstwę oraz otrzymać ostateczną barwę i wykończenie parkietu.
- Przypadki specjalne:
 1. Na drewno egzotyczne i tłuste należy najpierw nanieść specjalny podkład **PRIM'OLEJ™(1)** aby zapobiec ewentualnym opóźnieniom w schnięciu, związanym z tymi rodzajami drewna. Następnie nanieść **SOLID'OIL™** wg powyższych zaleceń.
 2. Na parkietach ze złączami typu «mostek okrętowy», należy zastosować warstwę **PRIM'OLEJU™(1)**, aby odizolować złącza. Następnie nanieść **SOLID'OIL™** wg powyższych zaleceń.
 3. Na chłonne drewno można nałożyć drugą warstwę następnego dnia tą samą metodą.
- Rada specjalisty: pod koniec pracy, szybkie wypolerowanie całej powierzchni (monoszlifierka, nowy beżowy pad) pozwoli uzyskać doskonale wykończenie.

(1) Podkład **PRIM'OLEJ** zawiera żywice syntetyczne, dzięki którym nie blokuje porów drewna, tylko izoluje włókna co ułatwia ich późniejszą impregnację **SOLID'OIL™** (patrz Karta Techniczna produktu).

Blanchon

Solid'Oil™

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu wyczyścić narzędzia odpowiednim środkiem.
- Wyczyścić szmatki, pady i narzędzia natychmiast po zakończeniu pracy (niebezpieczeństwo samozapłonu tekstyliów nasiąkniętych olejem). Szmatki i pady można również przechowywać w wodzie. Nie wyrzucać szmatek i padów nasiąkniętych olejem, bez uprzedniego dokładnego wypłukania ich w wodzie.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE

- Pyłosuchość: około 4 godzin.
- Schnięcie „pokrywanie”: 12 godzin w normalnych warunkach (6 do 8 godzin w przypadku zastosowania UTWARDZACZA SOLID'OIL™).
- Użytkowanie pomieszczeń: po 2 dniach od nałożenia ostatniej warstwy w normalnych warunkach.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni (5 do 7 dni w przypadku zastosowania UTWARDZACZA SOLID'OIL™).
- W ciągu pierwszych dni zachować kilka środków ostrożności: nie przykrywać (plandekami ochronnymi), nie układać dywanów na naolejowanym parkiecie. Odkurzyć odkurzaczem, miotłą lub szmatką (nie używać wilgotnych ściereczek). Nie przesuwaj ciężkich mebli. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na naolejowanym parkiecie (dobrze zabezpieczyć doniczki).
- Następnie umieścić odpowiednie zabezpieczenia (filc) na spodzie nóg krzesel i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Ponieważ drewno wymaga odpowiedniego klimatu: wymagana jest temperatura otoczenia w granicach 19-21°C i wilgotność względna powietrza około 50-65%.

WYDAJNOŚĆ

- 35 m² z 1L na jedną warstwę.

PIELĘGNACJA

- Impregnowana powierzchnia powinna być regularnie odkurzana (miotłą lub odkurzaczem).
 - Miejscowe plamy i ślady zostaną łatwo usunięte za pomocą neutralnego detergentu (używać jedynie dobrze odcisniętych z nadmiaru wody narzędzi).
- WAŻNE:** pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 15 dni, po dokładnym wyschnięciu oleju SOLID'OIL™.
- **DOBRAZE UTRZYMANY PARKIET POKRYTY OLEJEM SOLID'OIL™ PIĘKNIJE Z UPŁYWEM CZASU.**

Czyszczenie bieżące

- Przecierać na mokro MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH BLANCHON, rozcieńczonym w proporcjach 250 ml na 10L wody lub środkiem pielęgnacyjnym LAGOON® BLANCHON, idealnym do codziennego stosowania.
- Przecierać małe fragmenty podłogi regularnie płuczając mopą z mikrofibry, ścierkę lub inne używane narzędzia. Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odcisniętymi i nigdy nie ociekającymi narzędziami.
- Częstotliwość stosowania, od cotygodniowego w pomieszczeniach mało uczęszczanych do codziennego w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu. MYDŁO DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH umożliwia dokładne oczyszczenie powierzchni zwiększając równocześnie jej zabezpieczenie.

Regularna konserwacja

- Na odkurzony i czysty parkiet nakładać OLEJ RENOWACYJNY BLANCHON i stopniowo przecierać w miarę nakładania, za pomocą czystszej i suchej bawełnianej szmatki, aż do uzyskania matowej, wypolerowanej powierzchni. Wybrać odcień najbardziej zbliżony do koloru oleju SOLID'OIL™.
- Pielęgnację ułatwi użycie monoszlifarki z beżowym padem (czerwonym w przypadku bardzo zabrudzonych powierzchni). Uzyskany rezultat będzie zbliżony do efektu uzyskanego dzięki nakładaniu metodą natryskową: polerowanie jest szybsze a czyszczenie mechaniczne wzmocnione.
- Użytkowanie pomieszczenia: po 8 godzinach od wypolerowania.
- Częstotliwość pielęgnacji: kiedy parkiet traci swój efektywny wygląd, zwykle 1-2 razy w miesiącu.
- Kiedy parkiet jest poddawany wzmożonej eksploatacji, regularną konserwację można uzupełnić przez nałożenie świeżej warstwy oleju SOLID'OIL™ na całą powierzchnię, starannie ją wypolerować ręcznie lub maszynowo (patrz § RENOWACJA).
- Im regularniej i częściej jest wykonywana konserwacja tym jest ona łatwiejsza.

RENOWACJA

- RENOWACJA MIEJSCOWA: może być wykonywana w miejscach silnie uszkodzonych (ślady po papierosach, uderzenia...): wystarczy je przeszlifować i ponownie zaimpregnować. Jest to jedna z największych zalet parkietów wykończonych olejem SOLID'OIL™.
- GENERALNA RENOWACJA: powierzchnie, które nie zostały poddane regularnej pielęgnacji, powinny zostać zmatowione monoszlifarką wyposażoną w tarczę ścierną (np. granulacja 120) przed nałożeniem świeżej warstwy oleju SOLID'OIL™.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	IMPREGNACJA DREWNIANYCH PODŁÓG I PARKIETÓW
TYP ŻYWIC	Przetworzone oleje naturalne o wysokim stężeniu (nie pochodzą z gospodarstw ekologicznych).
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa I, klasa 2b
GĘSTOŚĆ	0,95 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
PŁYNNOŚĆ	120 sekund (kubek AFNOR nr 4 w temp. 20°C)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
MIESZANKA	100% OLEJU WOSKUJĄCEGO SOLID'OIL™ +20% UTWARDZACZA SOLID'OIL™
TRWAŁOŚĆ MIESZANKI	1h30min.
POKRYWANIE	12 godz. w zależności od temperatury i stopnia wilgotności (6 do 8 godz. w przypadku stosowania UTWARDZACZA SOLID'OIL™)
ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA	Doskonała
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonała na: olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po 20 dniach schnięcia wg NF T 30053)

*ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifarki do parkietu, szlifarki krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifarkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
- Wyczyścić i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifarką krawędziową i skrobakiem).
- Wygładzenie powierzchni monoszlifarką z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotowuje powierzchnie zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownicą, jodełką „grot strzały”, jodełką „zig-zag”, jodełką „point de Hongrie”, itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki)

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.
Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych.
Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b' d' b' ednego użycia jej materiałów.
Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France
- Tél.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Internet: www.blanchon.com